Favorit Beton Ciré - date tehnice

DESCRIERE

Favorit Beton Ciré este un mortar bicomponent cu granulație fină, realizată din ciment alb, sau gri, aditivi alese, și rășină. Compoziția sa a fost special concepută astfel, ca să aibă o rezistență cât mai ridicată la rupere, și să adere perfect la suprafețele suport.
Favorit Beton Ciré este un material foarte adecvat pentru reamenajări, deoarece se poate aplica într-un strat foarte subțire, de aprox. 2-3 mm, păstrând astfel stratul existent fără a le îngroșa semnificativ.
Favorit Beton Ciré se poate aplica pe aproape orice strat suport:

- gresie sau faianță, plăci ceramice
- betoane, și orice tip de șape anhidride
- gipscarton normal sau hidrofug
- tencuieli
- lemn
- metale, etc.

CARACTERISTICI

Tipul: mortar bicomponent cu granulație fină
Culoare: 24 de nuanțe
Granulație: 0-0,3 mm
Rezistența la presiune: 45 N/mm^2 după 28.
Rezistența la încovăiere: 12 N/mm^2 după 28.
Conform cu standardul EN 13813
Consum specific: 20 kg + 5 litri de ceara pentru suprafață de 7-8 m^2 în două straturi
Ambalaj: Găleți de 4, 8 și 20 kg., și saci de 20 kg, precum rășină la 1 l și 5 l.
Depozitare: în ambalaj original nedeschis, în loc uscat și ferit de îngheț, timp de 6 luni.
Garanție: Pe răspunderea fabricantului

PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT

Stratul suport să fie rezistent, compact, tare, curat, uscat, și fără umezeală.
Pentru îndepărtarea impurităților, a grăsimii, sau a uleiurilor, folosiți Detergent neutru Favorit.
Indiferent pe ce suprafață o utilizăm, este important să alegem bine amorsa potrivită din gama Favorit Prim, în primul rând, să evităm apariția umezelii pe suprafață, pe de altă parte uscarea prematură a mortarului, și totodată să îmbunătățim aderența.
Înainte de a folosi Favorit Beton Ciré este important să se determine dacă suprafața suport este poros, sau este etanș. Pentru acesta folosiți câteva picături de apă.
Dacă apa se absoarbe, este poroasă, dacă nu, este etanș.

ALEGEREA AMORSEI

Pe suprafețe poroase folosiți Favorit Prim, iar pe suprafețe etanș Favorit Prim Plus.
Pe suprafețe supuse umezelii, ca de exemplu dușuri, bucătării, spălătorii, sau in general pe suprafețe poroase (gipscarton, lemn, cărămidă, tencuială, etc.) care intră în contact regulat cu apa, și care nu au fost anterior izolate, folosiți amorsa Favorit Prim Epoxi.
Pe suprafețe cu plăci ceramice folosiți Favorit Adeziv adeziv, pe bază de ciment, care umple rosturile între plăci, astfel ele nu vor fi vizibile pe noul strat de acoperire.
Pentru alte informații, consultați fișa tehnică a amorselor, și adezivelor.

Durostone Kft, Sóskút, Ipari park 358/23 hrsz
T | +36 1 488 066, **M** | +40 740 831868, **E** | info@design-beton.ro,
W | www.design-beton.ro

SCULE ȘI CURĂȚENIE

Mixer, gletieră din metal inoxidabil și/sau plastic, mănuși de protecție, folie, bandă adezivă.
După folosire sculele se curăță cu apă.

APLICARE FAVORIT BETON CIRÉ

Produsul se poate utiliza la temperaturi intre 10 °C și 25 °C .
Mixtura se poate utiliza in timp de 45 minute.
1. amestecați 1 parte rășină cu 4 părți pulbere, sau 250 ml de rășină cu 1 kg pulbere, până se obține o mixtură omogenă.
2. Petru primul strat folosiți gletieră inox PermaPro sau gletieră PermaPro.
Primul strat asigură aderența la stratul suport, și acoperă denivelările. Acest strat poate fi de max. 1 – 2 mm grosime.
După acesta folosiți buretele PermaPro sau buretele gletieră PermaPro, pentru a netezi muchiile ascuțite și alte greșeli de suprafață, precum și a pregăti aderența mai bună la stratul următor.
3. Aplicați stratul următor după minim 2 ore după primul.
Pentru a ușura aplicarea acestui strat, suprafața se poate umezi ușor, împiedicând astfel uscarea prematură a stratului de acoperire.
Se poate mări raportul rășină/pulbere, ex. 300 ml rășină la 1 kg pulbere, ajutând prin acesta aplicarea celui de al doilea strat.
Dacă doriță să vă folosiți de această opțiune, trebuie comandat mai multă rășină.
Ceara nu se va dilua niciodată cu apă.
În funcție de efectul dorit, pentru finisarea suprafeței folosiți gletiera inox PermaPro, gletiera PermaPro sau gletiera din plastic PermaPro.
Această secțiune este critică în ceeace privește realizarea efectelor, durabilitatea și longevitatea surafețelor.
4. După aplicarea celui de al doilea strat se așteaptă 24 de ore, după care se va șlefui suprafața cu ajutorul unui șlefuitor excentric, sau cu bloc de șlefuit PermaPro, cu corp abraziv cu granulație de 80, 120, sau 180, pentru finisare.
Șlefuirea rezultă o suprafață mai netedă, si accentuiează textura ei.

PROTECȚIE

Pe pereți, în afară de bucătării și băi, se va folosi Favorit wax.
Pentru solicitări normale folosiți lac Favorit Vernis Optimum.
Pentru solicitări mai mari, sau pentru protecție maximă folosiți prima dată Sigilant Antipori Favorit, iar după acesta să folosiți lacul bicomponent Favorit Vernis Premium.
Pentru protecția contra uzurii lacului folosiți Favorit Wax.
Pentru alte informații, consultați fișa thnică a lacurilor și a wax-urilor.

INTERIOR ATMOSPHERIC EMISSIONS
Informații referitoare la nivelul emanării în interior a materialelor volatile, care prezintă pericol de toxicitate în cazul inhalării pe următoarea scală: A+ (emanare toxică foarte joasă), C (emanare mare)

Atenție:
Prezenta descriere a produsului și ghidul de utilizare sunt rezultatul probelor de laborator, precum experiențelor proprii. Cantitatea de material prelucrat, precum și procedura de aplicare pot fi afectate de condițiile de lucru. Cade în sarcina aplicatorului, să verifice cu probe preliminare recomandările noastre, și să asigure condițiile optime pentru prelucrarea materialelor. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele apărute din cauza aplicării necorăspunzătoare a materialelor.
Pentru prescriptiile de siguranță, cereți fișa tehnică a produselor.

Durostone Kft, Sóskút, Ipari park 358/23 hrsz
T | +36 1 488 066, M | +40 740 831868, E | info@design-beton.ro,
W | www.design-beton.ro